

POOL★ DECAPANT UNIVERSEL

Fonctionnalité

Solvant destiné à la préparation des éléments de canalisation en PVC-U, PVC-C, PVC souple ou ABS.

- Améliore le collage en solubilisant la peau de moulage.
- Convient pour les colles POOL★ GEBSOBLUE, POOL★ GEBSOBLUE PRO et POOL★ COLLE PRESSION, ainsi que toute autre colle pour PVC-U et PVC souple.
- Ne convient pas pour les raccords filetés en plastiques, préférer l'utilisation d'un alcool.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Cétonique
Densité	0.8

Mise en œuvre

Préparation

- Avant d'appliquer le décapant, dépolir les parties à assembler avec une toile abrasive.
- Vérifier la présence du chanfrein à l'extrémité du bout mâle du tube ou du raccord. Si le tube est recoupé sur le chantier, reconstituer ce chanfrein à l'aide d'une lime ou de tout autre procédé permettant d'obtenir le même profil.

Mode d'emploi

- Appliquer le POOL★ DECAPANT UNIVERSEL à l'aide d'un chiffon propre sur les deux parties préalablement abrasées.
- Après séchage, appliquer la colle POOL★ la plus adaptée à vos travaux.
- Pour toute autre colle, suivre les indications portées sur le produit et/ou la fiche technique du fabricant.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +35°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.